

BACHL EPS PerimeterBianco Plus SF

Technische Daten

Automatengeschäumte, formstabile und druckfeste Wärmedämmplatte gemäß EN 13163 und ÖNORM B 6000. Einsatz für erdberührte Bauteile. Die einseitig strukturierte Oberfläche (schwalbenschwanzförmige Hinterschneidung) sorgt für optimale Putzhaftung oder lässt ein Anbetonieren zu. Der umlaufende Stufenfalz vermeidet Wärmebrücken.

Eigenschaften		BACHL EPS PerimeterBianco Plus SF											
Güteschutz EPS	Styropor GPH Gütesiegel												
Produktart	EPS-P												
Elementgröße	1.265 x 615 mm												
Deckfläche	1.250 x 600 mm												
Plattendicke	60 - 300 mm												
Kantenausbildung	umlaufend Stufenfalz												
CE-Schlüssel	EPS-EN 13163-L(3)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5-CS(10)150-TR150-BS200-CC(3/2/25)50-WL(T)2-WD(V)5-FTCD10												
Technische Daten													
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,034 W/(mK)												
Wasserdampfdiffusion / μ -Wert (DIN EN 13163)	30/70												
Druckspannung $\sigma_{10\%}$ (DIN EN 826)	≥ 150 kPa												
Zulässige Dauerdruckspannung $\sigma_{2\%}$ (DIN EN 13163)	≥ 45 kPa												
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	RtF-E												
Verhalten	Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei												
Entsorgung	Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich.												
Dicke [mm]	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260		
R-Wert bei 0,034 [m ² K/W]	1,75	2,35	2,90	3,50	4,10	4,70	5,25	5,85	6,45	7,05	7,60		
Dicke [mm]	280	300											
R-Wert bei 0,034 [m ² K/W]	8,20	8,80											

Stand: 05.12.2018

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden Sie unter: www.bachl.at

Karl Bachl Ges.m.b.H.
E-Mail: verkaufsbuero@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFF-HOTLINE: +43 7712 4661-0

DÄMMSTOFFE