

BACHL PU-Tec *airfol*

Technische Daten

BACHL PU-Tec <i>airfol</i>	
Material	Ploypropylene-Vlies-Polyolefine-Beschichtung
Farbe	grau mit Rasteraufdruck
Rollenlänge/-breite	50 x 1,5 m
Rollengewicht	9,5 kg
sd-Wert	10 m -2,0/+5,0
Wasserdichtheit (EN 1928)	W1
Reißfestigkeit (EN 12311-1)	230 N/ 5 cm langs 160 N/ 5 cm quer
Nagelausreißfestigkeit (EN 12310-1)	> 130 N
Oberflächenbeschichtung	rutschhemmend Nahtselbstklebend mit Doppelklebezone
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 100 °C
Verarbeitungstemperatur Klebeband	> 5 °C
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung	4 Wochen
UV-Stabilisierung	max. 3 Monate

Um die Funktion der Dampfbremse sicherzustellen wird empfohlen, ausschließlich das passende **BACHL Zubehör** zu verwenden.

Stand: Januar 2018

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden Sie unter: www.bachl.de

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
E-Mail: info@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFF-HOTLINE: +49 8582 809-350

DÄMMSTOFFE