

BACHL EPS P Perimeter- und Sockeldämmplatte GK

Technische Daten

Automatengeschäumte, formstabile und druckfeste Wärmedämmplatte gemäß EN 13163 und ÖNORM B 6000. Einsatz für erdberührte Bauteile und im Sockelbereich. Die strukturierte Oberfläche unterstützt die gute Putzhaftung.

Eigenschaften		BACHL EPS P Perimeter-Dämmplatte GK										
Qualität	Styropor GPH Gütesiegel											
Produktart	EPS-P											
Elementgröße	1.000 x 500 mm											
Plattendicke	40 - 400 mm											
Kantenausbildung	glatte Kante (GK)											
CE-Schlüssel (Dicken ≥ 50 mm ≤ 80 mm)	EPS-EN 13163-L(3)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5-CS(10)200-TR150-BS250-CC(3/2/25)50-WL(T)2- WD(V)5 -FTCD10											
CE-Schlüssel (Dicken > 80 mm)	EPS-EN 13163-L(3)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5-CS(10)200-TR150-BS250-CC(3/2/25)50-WL(T)2- WD(V)3 -FTCD10											
Technische Daten												
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,034 W/(mK)											
Wasserdampfdiffusion / μ -Wert (EN 13163)	40/100											
Druckspannung $\sigma_{10\%}$ (EN 826)	≥ 200 kPa											
Zulässige Dauerdruckspannung $\sigma_{2\%}$ (EN 13163)	≥ 60 kPa											
Brandverhalten (EN 13501-1)	RtF-E											
Verhalten	Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei											
Entsorgung	Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich.											
Dicke [mm]	40	50	60	70	80	100	120	140	160	180	200	
R-Wert [m ² K/W]	1,150	1,45	1,75	2,05	2,35	2,90	3,50	4,10	4,70	5,25	5,85	
Dicke [mm]	220	240	250	260	280	300	320	340	360	380	400	
R-Wert [m ² K/W]	6,450	7,05	7,35	7,60	8,20	8,80	9,40	10,00	10,55	11,15	11,75	

Stand: 29.03.2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden Sie unter: www.bachl.at

Karl Bachl Ges.m.b.H.
E-Mail: verkaufsbuero@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFF-HOTLINE: +43 7712 4661-0

DÄMMSTOFFE