



Gemeinsam Werte schaffen.

BACHL Gipsfaser Dachbodenelement EPS W 15

Technische Daten

Verbundelement aus 10 mm Gipsfaserplatte und EPS W 15 mit stumpfer Kante. Dachbodendämmung begebar.

Eigenschaften	BACHL Gipsfaser Dachbodenelement EPS W 15
Güteschutz EPS	Styropor GPH Gütesiegel
Qualitätstyp	EPS-W
Deckfläche	1.000 x 500 mm
Elementdicke	100 - 160 mm
Kantenausbildung	EPS: stumpf, Gipsfaserplatte stumpf
CE-Schlüssel	EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-CS(10)60-BS100-DS(N)5-DLT(1)5
Technische Daten	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D (EU)	0,040 W/(mK)
Wärmeleitfähigkeit λ Bemessungswert Gipsfaserplatte	0,32 W/(mK)
Wasserdampfdiffusion / μ -Wert (EN 13163)	30/70
Druckspannung $\sigma_{10\%}$ (EN 826)	≥ 60 kPa
Zulässige Dauerdruckspannung $\sigma_{2\%}$ (EN 13163)	≥ 18 kPa
Dimensionsstabilität unter Normalklima (EN 1603)	+/-0,5%
Brandverhalten (EN 13501-1)	RtF-E
Verhalten	Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei
Entsorgung	Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich.

Element [mm]	100	120	140	160
R_D -Wert bei 0,040 [m ² K/W] (EU)	2,25	2,75	3,25	3,75

Verlegehinweis:

Die Gipsfaser-Dachbodenelemente werden vollflächig schwimmend auf den jeweiligen Untergrund verlegt. Eventuelle Unebenheiten des Bodens sind vorher durch Trockenschüttung z.B. mit BACHL Perlit BS, BACHL Perlit HAWA bzw. BACHL Perlit BIT auszugleichen. Zwischen Gipsfaser-Dachbodenelement und Boden ist eine BACHL PE Dampfsperbahn als Dampfbremse auszulegen und diese an Nähten und Stößen zu verkleben. An der Seitenwand ist die Folie bis über die Höhe des fertigen Fußbodens hochzuziehen. Die Plattenstöße sind versetzt anzuordnen. Zwischen Fußboden und Wand ist ein Randdämmstreifen von ca. 2 mm je Meter Raumtiefe, mindestens jedoch von 10 bis 15 mm einzuhalten. Ab Flächen von ca. 100 m² sind Dehnfugen einzuarbeiten. Die Oberfläche ist sofort begeh- und belastbar. Um die Flächenwirkung zu erhöhen sind die Gipsfaserplatten an den Überlappungsstößen der EPS - Platte zu verleimen. Als Leim empfehlen wir PVAC-Weißleim.

* weitere Dicken auf Anfrage.

Karl Bachl Ges.m.b.H.

Badhöring 35 | A-4782 St. Florian am Inn/Schärding

Tel. +43 7712 4661-0 | verkaufsbuero@bachl.de

www.bachl.at

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand 04.04.2024